

제품 정보

C130 에폭시 프라이머는 화학 물질에 대한 저항력이 우수

혼합 비율



샌딩: 2 : 1 프라이머 : 경화제 + 15% Uni 신너
 논-샌딩: 2 : 1 프라이머 : 경화제 + 20% Uni 신너

건 설정



| | 노즐 (MM) | 공기 압 (BAR / PSI) |
|------|---------|------------------|
| HVLP | 1,3-1,5 | 2/29 |
| HE | 1,3-1,8 | 1,8-2,0/26-29 |

적용



샌딩: 1 - 2 코트 50 - 80 μm (2,0-3,15 mil)
 논-샌딩: 1 코트 50 μm (2,0 mil)

플래시 오프 및 건조 시간



| 공기 건조 20°C / 68°F | | 강제 건조 60°C / 140°F | |
|----------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| Flash off | 45 minutes | Flash off | 10 - 20 minutes |
| Dust free | 45 minutes | Dust free | - |
| Dry to handle | 16 hours | Dry to handle | 60 minutes |
| Dry to tape | 16 hours | Dry to tape | 60 minutes |
| Dry to sand | 16 hours | Dry to sand | 60 minutes |
| Dry to polish | - | Dry to polish | - |

플래시 오프 타임 45분

주의 사항



가사 시간 20°C / 68°F



24 시간

구성 요소



H130 에폭시 프라이머 경화제
 TA900 Uni 속건 신너
 TA910 Uni 표준 신너
 TA920 Uni 지건 신너



표면 준비



TD20 탈지



차량 전체를 마스킹 하여 불필요한 초과 분무를 방지

다음 층



W00 - W99 옥토베이스 에코 플러스 시스템

PHYSICAL DATA

| EU REGULATIONS | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| VOC Code | 2004/42/IB(c)(540)509 | |
| Product sub category (according directive 2004/42/EC) and max VOC content (ISO 11890-1/2) of the ready to use product. | IIB/c. Primer - Surfacer/filler and general (metal) primer. EU limit values: 540 g/l. (2007) This product contains a maximum of 509 g/l VOC. | |
| Chemical Base | 2K Epoxy Primer | |
| Physical Properties | Viscosity (RTS) | 17 - 19 Dincup 4 / 20°C |
| | Specific Gravity (kg/l) sanding | 1,239 |
| | Specific Gravity (kg/l) wet-on-wet | 1,232 |
| | Flash Point Closed Cup | 18,5°C / 65,3°F |
| | Volume % Solids sanding | 36,6 |
| | Volume % Solids wet-on-wet | 35,6 |
| | Economy sanding | 6 m²/L/60 m |
| | | 245 ft²/Gal/2,4 mil |
| | Economy wet-on-wet | 12 m²/L/30 m |
| | | 490 ft²/Gal/1,2 mil |
| Gloss | Matt | |
| Colour | Grey | |

보호

적절한 호흡 보호구 사용
(신선한 공기 공급 호흡기는 적극 권장)



자세한 내용은 다음 링크를 참조
안전 데이터 시트:

https://sds.octoral.com/en/octoral/choose_localization

세척



건 클리너

보관 유통기한

최소 2년;(정상적인 보관 조건에서 10°C~30°C/50°F
-90°F)(개봉되지 않은 용기).



NOTES

습식, 건식 샌딩 가능
다양한 알루미늄 부품, 최초로 공급 업체와 접촉.